

## **DURO CRETE**

DURO CRETE: es un endurecedor en polvo, a base de arenas cuarcíticas clasificadas, pigmentos minerales metálicos y orgánicos (BAYER), no se degradan por la acción de los rayos ultravioletas y cementos CP40 y CP50.

Se dispone de una gama de 35 colores estándar, y se entrega en bolsas de papel de 25kg. Para colores no comprendidos en el muestrario, se pueden fabricar a pedido, de acuerdo a lo convenido en departamento técnico.

## Consumo:

Los colores claros consumen de 4,5kg. a 3,5kg. por m2.

A saber: Blanco – Piedra Paris – Piedra Paris W – Almendra – Arena PP – Gris Perla – Gris Perla PC – Gris Cemento WW – Crema – Durazno – Verde Mate – Verde Agua – Verde Manzana

Los colores intermedios consumen de 3,5kg. a 3kg. por m2.

A saber: Arena – Piedra Clara – Bronce – Miel – Caramelo – Rosa Viejo – Rojo Colonial – Rojo Ladrillo – Rojo Coral – Gris Plomo – Gris Cemento – Verde Gramilla – Verde Musgo – Azul Naval – Azul Noche

Los colores oscuros consumen de 2,5kg. a 2kg. por m2.

A saber: Chocolate – Gris Acero - Gris Natural – Marrón Adobe – Marrón Antiguo – Marrón Azteca - Negro Pizarra

## Forma de Aplicación:

Una vez que se halla volcado el hormigón, en el piso a realizar y que este se encuentre reglado y llaneado, se espolvoreará el DURO CRETE, (de acuerdo el color la cantidad necesaria).

Cuando comienza a fraguar el mismo, se comienza a llanear, (con helicóptero o manual). Una vez endurecido el hormigón, a lo sumo se deja pasar 24hs., se realizan las juntas de dilatación, las mismas deberán hacer entre de 20 a 25m2. de la superficie, cortándose un 1/3 del espesor del hormigón.

Pasadas las 72hs., dependiendo las condiciones de humedad, se puede sellar el piso.